

530
**FILM ESTENSIBILE
STRETCH FILM BASIC**

Caratteristiche fisico/meccaniche <i>Physical/mechanical characteristic</i>				
	Valore <i>Value</i>	u.m. <i>u.m.</i>	Norma <i>Norm</i>	Tolleranza <i>Tolerance</i>
Materia Prima <i>Row Material</i>	LLDPE			
Larghezza <i>Width</i>	500	Mm		± 2%
Spessore <i>Thickness</i>	23	μ		± 1 μ
Carico a Rottura <i>Tensile Strength at break</i>	MD TD 32 20	N/mm ² N/mm ²	ASTM D 882	±10%
Carico di Snervamento <i>Tensile Stress at Yield</i>	MD TD 7,3 7	N/mm ² N/mm ²	ASTM D 882	±10%
Allungamento a Rottura <i>Elongation at Break</i>	MD TD 490 710	% %	ASTM D 882	±10%
Resistenza all'Urto <i>Dart Drop Test</i>	75	g	ASTM D 1709 Procedimento A Process A	±10%

I metodi di misura sono disponibili a richiesta – *Test methods are available on request*

Tutti i dati sono riferiti alle seguenti condizioni di prova: Temperatura 23±2°C Umidità rel : 50±5%

All data refer to the following test conditions: Temperature 23±2°C Humidity rel : 50±5%

Colori disponibili <i>Tape color</i>	Trasparente/Clear Bianco/White Nero/Black
---	---

Garanzia <i>Guarantee</i>	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna <i>The product and its functionality is guarantee for a period of 6 months from delivery date</i>
-------------------------------------	---