Viadana, 05/03/2012

Arix S.p.A.
V.le Europa, 23 - 46019 Viadana (MN), Italy
Tel. +39 0375 832111 - Fax +39 0375 780304
http://www.arix.it - info@arix.it

QUALITY SYSTEM ISO 9001 CERTIFIED

SPECIFICA DI PRODOTTO

ARTICOLO **1 1562**

10/SP.ACCOPPIATA CONVERT 90

PESO SINGOLO PEZZO (g)		**DIMENSIONI PEZZO (cm)**	13X9X2,5	**TIPO CONFEZIONE**	BUSTA PE+INS.

Spugna		**Supporto Abrasivo**	
COLORE	Giallo oro	**COLORE**	Verde
COMPOSIZIONE	Schiuma poliuretanica a base poliestere e isocianati; tipo RRC	**COMPOSIZIONE**	Fibre sintetiche; Resine: Ureiche , acriliche; Minerali: Quarzo; Pigmento di origine organica in soluzione acquosa
DENSITA' MEDIA (Kg/m³)	20±5%	**DENSITA' MEDIA (Kg/m³)**	
SPESSORE MEDIO (cm)	2	**SPESSORE MEDIO (cm)**	0,7±0,2
CAPACITA' ASSORBIMENTO (%)		**GRAMMATURA MEDIA (g/m²)**	750±10%
CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE	Minimo 140 kPa	**ABRASIVITA' (perdita di peso dopo 1000 cicli)**	470 mg±20%
CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE			
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (%)	Min 100	**NOTE**	Altre caratteristiche del supporto: Resistenza strappo: 25,50±10 N (trasv.) 27,21±10N (long.); Carico di rottura: 125,21N±20% (trasv.), 132,83N±20% (long.).NB Le misure di spugna e abrasivo indicano valori PRE-ACCOPPIATURA.
CARICO DI COMPRESSIONE FINO AL 40% (kPa)	5±15%		
DEFORMAZIONE PERMANENTE (%±15%) al 50% e75% (22 h a 70°C)	max 20 %		
PORTANZA (N±10%) a 25%, 40%, 65%			

Le tolleranze sulle quantità, ove non specificate, sono pari a ± 5%

Revisione n° 0 del 30/09/2003

Responsabile Qualità

Alessandro [illegible]

L'AIUTO DI CASA THE HOME HELPER LE MENAGE MALIN