

Coral Book White



Papel no estucado pasta química
Dirigido al sector editorial
Excelente rendimiento en máquina
Elevada blancura
Apto para impresión digital teniendo en cuenta posibles limitaciones de calibre de los propios equipos de impresión. Consulte con el fabricante.

- 100% reciclable, biodegradable y compostable (conforme a la Norma EN 13432-2000)
- Papel exento de cloro elemental (ECF)
- Cumplimiento con el Reglamento REACH
- Certificaciones FSC® y PEFC™ bajo demanda

Certificados de Producto

Usos alimentarios (XXXVI BFR)
Envases y residuos de embalaje (2004/12/CE)
Análisis sensorial (EN-1230)
Seguridad en juguetes (EN-71/3)

Para más información: **Torraspapel Distribución** www.torraspapel.com
Torraspapel Portugal www.torraspapel.pt

Offset sans bois
Idéal pour le secteur éditorial
Très bon comportement sur presse
Blancheur élevée
Apte pour l'impression numérique en tenant compte des limites imposées par les machines.
Consulter le fabricant.

- 100% recyclable, biodégradable et compostable (Norme EN 13432-2000)
- Papier sans chlore élémentaire (ECF)
- Conforme au Règlement REACH
- Certifications FSC® et PEFC™ sur demande

Certifications Produit

Contact alimentaire (XXXVI BFR)
Emballages et déchets d'emballages (2004/12/CE)
Analyse sensorielle (EN-1230)
Sécurité des jouets (EN-71/3)

Pour de plus amples informations : **Torraspapel Malmenayde** www.torraspapelmalmenayde.fr

Carta non patinata di pura cellulosa
Ideale per il settore editoriale
Eccellenti risultati di stampa
Elevato grado di bianco
Adatta alla stampa su macchine digitali, compatibilmente con le caratteristiche del modello utilizzato.
Si consiglia in questi casi di consultare il produttore.

- 100% riciclabile, biodegradabile e compostabile (secondo la norma EN 13432-2000)
- Elementary Chlorine free (ECF)
- Conforme al Regolamento REACH
- Certificazioni FSC® e PEFC™ disponibili a richiesta

Certificazioni di Prodotto

Contatto con gli Alimenti (XXXVI BFR)
Imballaggi e Rifiuti degli Imballaggi (2004/12/CE)
Analisi Sensoriale (EN-1230)
Sicurezza dei Giocattoli (EN-71/3)

Per ulteriori informazioni: **Polyedra** www.polyedra.com

Propiedad	Unidad	Tolerancia	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Proprieté	Unité	Tolérance												
Propietà	Unità	Tolleranza												
Gramaje Grammage Grammatura	ISO 536	g/m ²	± 4%	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Espesor Épaisseur Spessore	ISO 534	µm	-	84	96	108	119	130	142	154	166	178	190	202
Volumen específico Main Volume	ISO 534	cm ³ /g	± 0,03	1,20	1,20	1,20	1,19	1,18	1,18	1,17	1,16	1,15	1,14	1,12
Opacidad Opacità	ISO 2471	%	-2	91,0	93,0	95,0	96,0	97,0	98,0	98,8	-	-	-	-
Blancura (R-457) Blancheur (R-457)	ISO 2470	%	± 2	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7
Grado de blanco ISO (R-457) Tonalidad a*	TAPPI T527 om-94	abs.	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Tonalidad b* Tonalità b*	TAPPI T527 om-94	abs.	-	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2
Coord. cromática b* Blancura CIE	ISO 11475	°CIE	± 5	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Rugosidad Bendsen Rugosità Bendsen Ruvidità Bendsen	ISO 8791-2	ml/min	± 50	150	150	150	160	170	170	200	230	250	250	250
Encolado COBB COBB Collatura COBB	ISO 535	g/m ²	± 5	25	25	25	27	27	30	35	40	40	45	45
Humedad relativa Humidità relativa Umidità relativa	TAPPI T502 om-89	%	± 7	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Los valores están sujetos a cambios sin previo aviso / Ces valeurs peuvent être modifiées sans avis préalable / I valori sono soggetti a modifiche senza preavviso.

