

Descrizione:

La gamma di carte naturali di Lecta con un elevato grado di bianco è ideale per il settore editoriale.

Si tratta di una carta naturale senza legno, che garantisce un ottimo risultato di stampa.

Progettata particolarmente per la stampa offset, è garantita anche per la stampa digitale e per il pre-print laser ed è raccomandata per le principali marche di macchine da stampa digitali.

Disponibile in varie grammature, in formato e bobina.

Applicazioni:

Libri, Brochure, Cataloghi, Copertine, Direct mail, Cartelle, Inserti, Imballo, Cartoline postali

Metodi di stampa:

Digitale, Flessografia, Laser / Toner secco, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [Scheda di sicurezza - Coral Book](#)
- [Certificato ECF - Coral Book](#)
- [Imballaggi e rifiuti di imballaggio \(EN 13427\) - Coral Book White](#)
- [Sicurezza dei giocattoli \(EN 71-3\) - Coral Book White](#)
- [Uso alimentare \(XXXVI BfR\) - Coral Book White](#)
- [Analisi sensoriale \(EN 1230\) - Coral Book White](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Saragoza](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	70	80	90	100	120	140	160	170	190	250	300	350
Grammatura	ISO 536	g/m ²	±4%	70	80	90	100	120	140	160	170	190	250	300	350
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	84	96	108	119	142	164	185	196	218	287	345	407
Volume	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	1.20	1.20	1.20	1.19	1.18	1.17	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	91.0	93.0	95.0	96.0	98.0	98.8	-	-	-	-	-	-
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2 TAPPI T452	%	±2	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7
Punto di bianco D65/10°	ISO 11475 TAPPI T562	CIE	±5	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Colore a* D65/10°	TAPPI T527 ISO 5631-2	abs.	-	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Colore b* D65/10°	TAPPI T527 ISO 5631-2	abs.	-	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2
Rugosità Bendtsen	ISO 8791-2 TAPPI UM-535	µm	±50	150	150	150	160	170	200	230	230	250	250	250	250
Cobb	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±5	30	30	30	35	40	45	50	50	50	55	60	60
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Consigli per lo stoccaggio

Essendo le dimensioni della carta molto sensibili alle variazioni di umidità, forniamo i nostri prodotti in imballaggi impermeabili. Una volta aperto l'imballo, può avvenire uno scambio di umidità tra la carta e l'ambiente.

Coral Book White

SCHEDA PRODOTTO

Idealmente, la carta dovrebbe essere immagazzinata in sale stampa condizionate al 50% (± 5) di umidità relativa e 23°C (± 2) di temperatura. In ogni caso, è necessario evitare valori estremi di temperatura e umidità.

Per le applicazioni a contatto con gli alimenti, le proprietà del prodotto, secondo le specifiche, sono garantite per 12 mesi dopo la data di produzione.

Prima di iniziare un ciclo di produzione, verificare che la stampabilità sia corretta su entrambi i lati di 30-50 fogli.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 01/02/2021